

## Produktbeschreibung

Elektrikergips ist ein aus natürlich vorkommendem Gipsmaterial hergestellter Halbhydratgips ( $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ ).  
Farbe: Weißlich

Entspricht ÖNORM B 3370

## Anwendungsbereich

Dieses Produkt wird zum Anheften von Elektro-Installationen u.ä. sowie Ausbesserungsarbeiten verwendet.

## Technische Daten

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um typische Durchschnittswerte. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Ansprechpartner bei Rigips.

Einstreumenge	150 – 195 g/100 ml Wasser
Abbindebeginn	≥ 4 min
Abbindeende	≤ 15 min
pH-Wert	7
Siebrückstand, R 200 µm	max. 10%
Biegezugfestigkeit	≥ 4 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>

Änderungen des Verhältnisses von Gips zu Wasser wirken sich auf die Produktleistung, insbesondere aber auf die Abbindezeit und Festigkeit aus.

Gipsprodukte werden nicht zur Anwendung unter Bedingungen empfohlen, bei denen sie sich möglicherweise im Freien befinden oder anderweitig Witterung oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Bei Lagerung im Trockenen weist dieses Produkt ab dem auf dem Sack angegebenen Herstellungsdatum eine zwölfmonatige Lagerfähigkeit auf.

Feuchtigkeitsabsorption kann zur Veränderung der physikalischen Eigenschaften einschließlich einer Verminderung der Abbindezeit führen. Zum Schutz des Produktes während des Gebrauchs sollten offene oder angebrochene Säcke sorgfältig gefaltet und verschlossen werden.

Jeder Sack ist mit dem Herstellungsdatum gekennzeichnet. Vorräte sollten rotiert werden, damit das älteste Material zuerst verwendet wird.

## Lieferform

Säcke:

1 kg / Sack	255 Säcke / Pal. = 255 kg / Pal.
2,5 kg / Sack	248 Säcke / Pal. = 620 kg / Pal.
5 kg / Sack	105 Säcke / Pal. = 525 kg / Pal.
25 kg / Sack	40 Säcke / Pal. = 1000 kg / Pal.
40 kg / Sack	24 Säcke / Pal. = 960 kg / Pal.

## Informationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rigips Austria GesmbH  
Wiener Neustädter Straße 63  
A-2734 Puchberg / Schneeberg

Tel. +43 (0) 2636 / 2203-0  
Fax +43 (0) 2636 / 2206-625

[www.rigips.com](http://www.rigips.com)

Für Personenschäden bzw. für Verluste oder Beschädigungen von Sachen durch fehlerhaften Gebrauch des Produktes wird keine Haftung übernommen. Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, können jedoch Veränderungen unterliegen.

Jegliche Anwendungshandbücher oder sonstige Literatur, die zusammen mit dem Produkt geliefert oder später bezüglich des Produktes geliefert werden, sind zum Zeitpunkt der jeweiligen Lieferung auf dem aktuellen Stand, können jedoch späteren Änderungen unterliegen. Sollte der Anwender des Produktes bezüglich des Inhaltes oder der Aktualität solcher Handbücher oder anderer Literatur im Zweifel sein, so wird empfohlen, sich an Rigips Austria zu wenden